

# RESIN FINISH SPORT W1K

**Finitura acrilica a base acqua per pavimenti sportivi**



### Descrizione

RESIN FINISH SPORT W1K è una finitura a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, per applicazioni su sottofondi e superfici in asfalto ed in calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport. RESIN FINISH SPORT W1K può essere applicato sia su nuovi sottofondi sia su vecchie superfici già esistenti.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Aspetto	liquido pastoso colorato
Colore	trasparente; a campione
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40°C
Applicazione	rullo / pennello / spruzzo
Eventuale diluizione	acqua (5-10%)
Resa	trasparente: 120-150 g/m <sup>2</sup> ; colorata: 200-300 g/m <sup>2</sup> per mano
Essiccazione superficiale	1-3 h <sup>(1)</sup>
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	6-24 h <sup>(1)</sup>
Stabilità al magazzino	12 mesi <sup>(2)</sup>
Confezioni	10 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

Le superfici da trattare devono essere prive di polvere e materiale incoerente.

Eventuali fessurazioni devono essere riparate con PRYMER EPOX WETT (vedi relativa scheda tecnica) miscelato con QUARZO.

Le riparazioni di buche e calcestruzzo degradato devono essere eseguite con idonea malta cementizia.

Per superfici già trattate con finiture diverse da RESIN FINISH SPORT W1K, eseguire prove preliminari al fine di verificare l'adesione nonché la compatibilità tra la vecchia pittura e RESIN FINISH SPORT W1K.

Procedere applicando almeno 2/3 mani di rivestimento, se necessario diluire con 5-10% di acqua miscelando accuratamente il prodotto prima dell'uso (se possibile usare trapano a basso numero di giri).

Nel caso di applicazione di colori saturi su sottofondi disomogenei, si consiglia di applicare 1/2 mani di RESIN FINISH SPORT W1K Bianco.

E' sconsigliata l'applicazione di RESIN FINISH SPORT W1K in uno dei seguenti casi: pioggia, giornata ventosa, superficie

bagnata, umida oppure con temperature >+50°C; non utilizzate direttamente su sottofondi con continua contropinta d'acqua: in questo caso procedere applicando con l'applicazione di un prodotto idoneo.

NOTE: il consumo dipende dalla porosità /rugosità del supporto.

Proteggere le superfici appena verniciate dalla pioggia durante le prime fasi dopo l'applicazione, ovvero quando RESIN FINISH SPORT W1K non è completamente essiccato/reticolato.

In caso di applicazioni di RESIN FINISH SPORT W1K in ambienti chiusi, procedere aerando in modo adeguato il locale.

RESIN FINISH SPORT W1K trasparente può essere utilizzato come finitura su microcemento colorato previa verifica preliminare al fine di verificarne adesione, trasparenza e opacità.

### Elementi dell'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.

### Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_RESIN\\_FINISH\\_SPORT\\_W1K.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_RESIN_FINISH_SPORT_W1K.pdf)